

# ALTACK 5900

## НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

### ОПИСАНИЕ

**ALTACK 5900** - однокомпонентный силиконовый герметик для уплотнения фланцев, полимеризующийся при комнатных температурах. Без усадки, со слабым запахом, тиксотропный, эластичный, обладает эффективной химостойкостью к моторным маслам.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полимеризация при комнатной температуре, влагоотверждаемый, хорошая эластичность, мгновенное уплотнение, отличная стойкость к смазочным материалам. Максимальный зазор заполнения составляет 6 мм. Превосходная эластичность и адгезия позволяют поверхностям двигаться друг относительно друга. Высокая вязкость обеспечивает мгновенную герметизацию при небольших давлениях. Отличная стойкость к моторному и трансмиссионному маслам. Не вызывает коррозии, со слабым запахом, низкой летучестью, черного цвета, легко окрашивается.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизация фланцевых поверхностей, где необходима хорошая химостойкость к маслам и высокая сопротивляемость к взаимному перемещению сопрягаемых деталей. Например, герметизация штампованных поддонов картера, крышек механизма газораспределения и т.д.

### УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Обработка поверхности: поверхность очистить и обезжирить;
- Склеивание: сборку сопрягаемых деталей производить в течение 5 минут после нанесения. При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием, достаточным для полного распределения клея по плоскости и заполнения зазора между ними;
- Отверждение: скорость отверждения зависит от влажности и температуры окружающей среды, окончательную прочность и химостойкость продукт набирает после полной полимеризации (примерно через 7 дней).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Компоненты	Однокомпонентный
Основа	Органический силикон
Время отверждения	24 ч - 7 дней (полная хим.стойкость)
Удлинение	400%
Точка воспламенения	>93°C
Время образования плёнки	7 мин - 24 мин в зависимости от условий окр.среды
Прочность на сдвиг	1,2 Н/мм <sup>2</sup>
Предел прочности	1,4 Мпа
Относительная плотность	1,4
Вязкость	Тиксотропный, пастообразный
Объёмное сопротивление	6,7 x 10(13) Ом·см
Твёрдость по Шору	35 А
Температурный режим	-60°C...260°C

## ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта 12 месяцев с момента производства.

Хранить в сухом и прохладном месте.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить вдали от детей. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалить герметик тканью, тщательно промыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза зажмурьте веки и тщательно промойте водой и обратитесь к врачу!

## УПАКОВКА

310 мл/флакон. 600 мл колбаса