



Техническое описание Моментальный клей

MD 111.495

НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ	
NSF Регистрационный номер 142.940 Categorie Code: P1	
Основа	Этил цианакрилат
Цвет	Бесцветный
Вязкость 25°C	35-70 мПа.с
Плотность	1,05 г/см ³
Точка возгорания	85°C
Время схватывания (алюминий)	5-15 сек
Время схватывания (резина)	5-10 сек
Окончательное отверждение	24 ч
Заполняющая способность	0,07 мм
Температуростойкость	-50°C ... +80°C
Теплопроводность по ASTM C 177	0,1
Прочность на сдвиг при растяжении (сталь)	21 Н/мм ²
Срок хранения при 5°C ... 8°C	12 месяцев
Приведенные выше значения являются справочными.	
REACH registriert	
Не содержит:	
Амины, бензол, бензоил, биоциды, бисфенол, ДЭГФ, арахисовое масло, галоген, латекс, нано-частицы, стойкие, перфторированные поверхностно-активные вещества, ПФОК, ПФОКС, фталаты, силикон	
Руководство к применению:	
Склеиваемые детали должны быть чистыми, обезжиренными и обезжиренными. Нанесите MDGLUE тонким слоем на одну сторону и прижмите детали друг к другу. Для ускорения отверждения можно использовать MD ACTIVATOR NO.9. Для ускорения отверждения таких материалов, как полипропилен, полиэтилен, тефлон или силикон, вы можете использовать нашу грунтовку MD PRIMER NO. 7.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.



Техническое описание

Моментальный клей

Комбинации материалов	MD GLUE 111.495 Моментальный клей
материал	
Металл	++
пластик*	++
резина	++
EPDM-Эластомер	+
дерево	
стекло/керамика	+
кожа	+
примечание	универсальный
+ подходит ++ идеально подходит	
Хранение	В сухом прохладном месте при температуре 6-8 градусов
RoHS compliant	
Упаковка	Артикульный номер
10 гр	MGL.111.F10
20 гр	MGL.111.F20
50 гр	MGL.111.F50
500 гр	MGL.111.F500
20 кг	MGL.111.K20
Другие упаковки по запросу	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.