

Ti. Melt 070.00**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Клей-расплав на основе ЭВА <u>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</u> Промышленное изготовление пищевой упаковки <u>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ</u> Термопластичный клей-расплав, в основном используется для высокоскоростного автоматического запечатывания коробок. Особенности: Хорошие адгезионные свойства материала и высокая начальная адгезия, хорошая термостойкость, хорошая текучесть, не тянется. <u>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</u> Оборудование: подходит для всех типов автоматических запечатывающих машин. Рекомендуемая температура окружающей среды: $\geq 15^{\circ}\text{C}$ Рекомендуемая температура материала: $\geq 15^{\circ}\text{C}$ Рекомендуемая рабочая температура: $160^{\circ}\text{C}-180^{\circ}\text{C}$ Не следует смешивать с другими типами клея. Крышка клеевого бака должна быть закрыта, чтобы избежать загрязнения. Поскольку при использовании термоплавкий клей необходимо нагревать, следует надевать средства индивидуальной защиты. Рекомендуется использовать цикл «первый в первом использовании». <u>ХРАНЕНИЕ</u> 24 месяца в чистом сухом месте, в оригинальной упаковке при средней температуре 25°C или ниже. Температура хранения не должна превышать 35°C.	ХАРАКТЕРИСТИКИ <u>Внешний вид:</u> Желтые полупрозрачные гранулы <u>Вязкость:</u> 800-1800 (27#/100rpm/170°C) <u>Температура размягчения:</u> 100 - 120°C <u>УПАКОВКА</u> 25 кг/мешок <u>БЕЗОПАСНОСТЬ</u> Перед использованием следует ознакомиться с MSDS для правильного обращения. Надевайте защитные перчатки и очки при работе с расплавленным клеем.
--	--