

PUSTAR 6272

Нейтральный силиконовый противоплесневый герметик

ОПИСАНИЕ

PU STAR 6272 — это однокомпонентный 100% нейтральный силиконовый герметик, разработанный для санитарной герметизации на кухне, в ванной комнате и других местах с санитарными требованиями и требованиями к защите от плесени. Он не вызывает коррозии керамических, металлических и стеклянных материалов.

Области применения:

- Санитарная герметизация вокруг раковин, ванн, моек, писсуаров и гидромассажных ванн;
- Герметизация кухонь, плинтусов, мебели, керамической плитки;
- Герметизация окон и дверей с требованиями по защите от плесени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однокомпонентный, отличная экструзия (выдавливание), прост в использовании;
- Отличная устойчивость к плесени. Соответствует стандарту устойчивости к плесени уровня 0;
- Экологичный, с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений);
- Устойчив к появлению пятен, разводов и изменению цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Удалите пыль, масло и воду с поверхности.

Время образования поверхностной пленки и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: 5–35°C, влажность: 50–70% RH.

Перед использованием герметика требуются испытания на адгезию и совместимость. При необходимости также рекомендуется проводить испытания на загрязнение.

Данный продукт не подходит для следующих оснований: строительные материалы, такие как бетон или цемент; несущие конструкции; материалы на основе цинка, латуни, меди, свинца.

Не подходит для структурного остекления.

Более подробную информацию см. в инструкции по применению PUSTAR или обратитесь к техническому персоналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Тест	Требование	Типичное значение для прозрачного	Типичное значение для черного и белого
	/	Однородная паста черного, белого или прозрачного цвета		
Плотность (г/см ³)	GB/T 13477.2	1,0 ± 0,1 — для прозрачного (состава) 1,50 ± 0,1 — для остальных	1,02	1,5
Экструдированность (мл/мин)	GB/T 13477.4	≥80	400	350
Стекаемость (мм)	GB/T 13477.6	≤3	0	0
Время образования поверхностной пленки (мин)	GB/T 13477.5	≤180	10	30
Степень эластичного восстановления (%)	GB/T 13477.17	≥80	80	80
Содержание летучих веществ (%)	GB/T 2793	≤8	3,0	3,2
Твердость (Шор А)	GB/T 531.1	20-40	29	34
Прочность на растяжение (МПа)	GB/T 528	≥0.8	1,6	1,5
Удлинение при разрыве (%)	GB/T 528	≥300	420	500
Модуль упругости при растяжении (МПа)	GB/T 13477.8	≥0.4(23°C)	0,43	0,5
Прочностные свойства при растяжении с постоянным удлинением	GB/T 13477.10	Разрушения не наблюдалось	Разрушения не наблюдалось	Разрушения не наблюдалось
Адгезионные/когезионные свойства при постоянном удлинении после погружения в воду	GB/T 13477.11	Разрушения не наблюдалось	Разрушения не наблюдалось	Разрушения не наблюдалось
Адгезионные/когезионные свойства при переменной температуре	GB/T 13477.13	Разрушения не наблюдалось	Разрушения не наблюдалось	Разрушения не наблюдалось

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартных условиях при температуре 23 ± 2°C, 50 ± 5%RH

УПАКОВКА

Картридж 300 мл

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка: беречь запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегать ударов.

Хранение: хранить в запечатанном виде в прохладном, сухом месте. Температура: 5–25°C. Влажность: ≤50% RH.

Срок годности: картридж — 12 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу — удалить герметик тканью, затем тщательно вымыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза — разомкнуть веки и обильно промыть глаза водой, затем немедленно обратиться к врачу.

Все рекомендации, касающиеся нашей продукции, включая транспортировку, хранение и передачу, основаны на наших текущих знаниях и опыте при нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за материалов и фактических изменений условий на объекте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Для обеспечения эффекта склеивания и совместимости продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании, прежде чем приступать к полному применению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

ADD: EAST DONGFENG ROAD, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Email : pustar@pustar.com

Web : www.pustar.com

Tel : +86 769 82010650

