

PUSTAR 6189

Нейтральный силиконовый прозрачный герметик

ОПИСАНИЕ

PU STAR 6189 — это однокомпонентный прозрачный силиконовый герметик нейтрального отверждения, который отверждается при комнатной температуре и используется в качестве эластичного силиконового герметика для окон, дверей, декоративных и других общестроительных работ. Он не загрязняет окружающую среду, а также такие материалы, как стекло, металл, керамика и т.д. Обладает хорошими герметизирующими и клеящими свойствами.

- Отличная атмосферостойкость и водостойкость.
- Остекление и монтаж окон.
- Герметизация при наружной и внутренней отделке.
- Герметизация витрин, выставочных залов и стеклянных ограждений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однокомпонентный, отличная экструзия, прост в использовании;
- Не стекает, быстро отверждается;
- Отличная адгезия без предварительного нанесения грунтовки к широкому спектру строительных материалов, таких как металл, дерево, сталь, стекло, глазурированные поверхности, керамика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Удалите пыль, масло и воду с поверхности. Время образования поверхностной пленки и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: 5–35°C, влажность: 50–70% RH.

Перед использованием герметика требуются испытания на адгезию и совместимость. При необходимости также рекомендуется проводить испытания на загрязнение.

Данный продукт не подходит для следующих оснований: строительные материалы, такие как бетон или цемент; несущие конструкции; материалы на основе цинка, латуни, меди, свинца.

Не подходит для структурного остекления.

Более подробную информацию см. в инструкции по применению PUSTAR или обратитесь к техническому персоналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Тест	Требование	Типичное значение
Внешний вид	/	Прозрачная паста	/
Плотность (г/см ³)	ISO 2811-1	1,0 ± 0,10	1,01
Стекаемость (мм)	ISO 7390	≤3	0
Время образования поверхностной пленки (мин)	ASTM C679	≤15	10
Скорость отверждения (мм/сут)	Внутренняя методика	≥2,5	2,6
Содержание летучих веществ (%)	ISO 10563	≤10	3,5
Твердость (Шор А)	ISO 868	25~35	30
Прочность на растяжение (МПа)	ISO 37	≥0.8	1,6
Удлинение при разрыве (%)	ISO 37	≥300	400

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартных условиях при температуре 23 °C, 50 %RH

УПАКОВКА

Колбаса

590 мл

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка: беречь запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегать ударов.

Хранение: хранить в запечатанном виде в прохладном, сухом месте. Температура: 5–25°C. Влажность: $\leq 50\%$ RH.

Срок годности: 12 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу — удалить герметик тканью, затем тщательно вымыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза — разомкнуть веки и обильно промыть глаза водой, затем немедленно обратиться к врачу.

Все рекомендации, касающиеся нашей продукции, включая транспортировку, хранение и передачу, основаны на наших текущих знаниях и опыте при нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за материалов и фактических изменений условий на объекте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Для обеспечения эффекта склеивания и совместимости продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании, прежде чем приступить к полному применению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

ADD: EAST DONGFENG ROAD, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Email : pustar@pustar.com

Web : www.pustar.com

Tel : +86 769 82010650

