

PUSTAR 6015

Уксусный силиконовый герметик

ОПИСАНИЕ

PUSTAR 6015 — это однокомпонентный ацетатный герметик с высокими эксплуатационными характеристиками, отличной атмосферостойкостью и устойчивостью к экстремальным температурам. Он широко используется для герметизации стыков в строительстве и при отделочных работах в качестве высококачественного герметика.

- Подходит для строительства и отделки домов.
- Герметизация оконных рам и остекления, наличников и т. д.
- Применяется для герметизации аквариумов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однокомпонентный, отличная экструзия;
- Не стекает, готов к применению;
- Хорошая адгезия к широкому спектру оснований, таких как стекло, ПВХ и др.
- Хорошая атмосферостойкость и отличная влагостойкость, не теряет своих свойств даже при эксплуатации под водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Удалите пыль, масло и воду с поверхности.

Время образования поверхностной пленки и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: 5–35°C, влажность: 50–70% RH.

Перед использованием герметика требуются испытания на адгезию и совместимость. При необходимости также рекомендуется проводить испытания на загрязнение.

Данный продукт не подходит для следующих оснований: строительные материалы, такие как бетон или цемент; несущие конструкции; материалы на основе цинка, латуни, меди, свинца.

Не подходит для структурного остекления.

Более подробную информацию см. в инструкции по применению PUSTAR или обратитесь к техническому персоналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Тест	Требование	Типичное значение
Внешний вид	/	Полупрозрачная, паста	/
Плотность (г/см ³)	ISO 2811-1	1,03 ± 0,10	1,03
Стекаемость (мм)	ISO 7390	≤3	0
Время образования поверхностной пленки (мин)	ASTM C679	≤15	8
Скорость отверждения (мм/сут)	Внутренняя методика	≥3.0	4,0
Содержание летучих веществ (%)	ISO 10563	≤7	4
Твердость (Шор А)	ISO 868	20~30	25
Прочность на растяжение (МПа)	ISO 37	≥0.8	2,0
Удлинение при разрыве (%)	ISO 37	≥400	550

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартных условиях при температуре 23 ± 2°C, 50 ± 5%RH

УПАКОВКА

Картридж 300 мл

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка: беречь запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегать ударов.

Хранение: хранить в запечатанном виде в прохладном, сухом месте. Температура: 5–25°C. Влажность: ≤50% RH.

Срок годности: картридж — 12 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу — удалить герметик тканью, затем тщательно вымыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза — разомкнуть веки и обильно промыть глаза водой, затем немедленно обратиться к врачу.

Все рекомендации, касающиеся нашей продукции, включая транспортировку, хранение и передачу, основаны на наших текущих знаниях и опыте при нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за материалов и фактических изменений условий на объекте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Для обеспечения эффекта склеивания и совместимости продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании, прежде чем приступить к полному применению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

ADD: EAST DONGFENG ROAD, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Email : pustar@pustar.com

Web : www.pustar.com

Tel : +86 769 82010650

