

ALTACK 5699

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК СЕРОГО ЦВЕТА

ОПИСАНИЕ

Новое поколение экологически чистых силиконовых герметиков RTV (полимеризующихся при комнатной температуре) с превосходными характеристиками, заменяющих традиционные уплотнительные прокладки. Они широко используются для уплотнения двигателей, коробок передач и осей автомобилей, кораблей и механического оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однокомпонентный, нейтральный, не вызывает коррозии;
- Хорошая адгезия к алюминию, меди, нержавеющей стали и другим металлам и неметаллическим материалам, таким как поликарбонат, АБС-пластик и другие инженерные пластмассы;
- Безвредный для окружающей среды, нетоксичный;
- Температуростойкий, маслостойкий.

ПРИМЕНЕНИЕ

ALTACK 5699 применяется для герметизации двигателей, систем высокотемпературных трубопроводов, карбюраторов, коробок передач и др.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности;
- Нанести герметик на поверхность уплотнения в непрерывный круг;
- Собрать в течение 20 минут после нанесения.

Закрепить детали неподвижно в течение 30-60 минут перед установкой. Полная полимеризация герметика наступает в течение 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значения
Основа	Силикон
Компоненты	Однокомпонентный
Вид	Паста серого цвета
Максимальное заполнение зазоров, мм	6
Изоляция под масляным давлением, Мпа	до 10
Удлинение при разрыве, %	≥200
Рабочая температура, °C	-60...260
Время полимеризации при 25°C	20 мин/24 часа

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка: берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высокой температуры и избегайте столкновений.

Хранение: хранить запечатанный продукт в прохладном, сухом месте. При температуре 5~25°C и влажности ≤50%RH.

Срок годности: 12 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить вдали от детей. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалить герметик тканью, тщательно промыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза зажмурьте веки и тщательно промойте водой и обратитесь к врачу!

УПАКОВКА

Картридж 310 мл