

ALTACK 55

Герметизирующая нить

ОПИСАНИЕ

ALTACK 55 - универсальный продукт для уплотнения резьбовых соединений труб. Представляет собой резьбовой герметик для труб и фитингов общего назначения, который наматывается из упаковки на резьбу трубы. Он поставляется в контейнерах, которые служат как для хранения, так и для раздачи. Рекомендуются для герметизации металлических и пластиковых трубных резьб и фитингов до 4". Для использования в промышленных условиях в водных и газовых средах. Выдерживает температуру до 149°C. ALTACK 55 - влажная нить, пропитанная специальным составом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Внешний вид: белая, пропитанная нить.
Запах: слабый запах акрила
Точка плавления: 150°C (302°F)
Плотность: 1.25
Скорость испарения: не применимо
Растворимость в воде: не применимо
Коэффициент распределения: не применимо
Содержание летучих органических соединений: 1%; 12.75 г/л

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очистите детали проволочной щеткой перед нанесением нити.
2. Возьмите конец трубы, герметизирующую нить закрепите одним пальцем на расстоянии примерно двух витков от конца.
3. Наматывайте нить на резьбу трубы в том же направлении, что и спираль резьбы, начиная с конца трубы.
4. **ВНИМАНИЕ:** Не накладывайте герметизирующую нить слишком сильно. Избыток материала имеет тенденцию уплотняться при сборке, а завершение сборки становится механически более трудным.
5. Отрежьте необходимую длину с помощью встроенного режущего инструмента и закрутите его свободный конец с резьбой.
6. Соединение можно отрегулировать до 45 ° после затягивания.

ИНФО О СОСТАВЕ

	Эпсилон-Ка-пролактан	Карбонат кальция	Парафин	Минеральное масло	Другое
CAS	25038-54-4	471-34-1	8002-74-2	8042-47-5	/
%	40~50	20~30	15~25	10~15	5~10

ИНФО О ПРИМЕНЕНИИ

Размер	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Количество витков	6~8	7~9	8~12	10~15	15~25	20~30	25~35	30~40	34~45

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт в не вскрытой таре в сухом месте. Информация о хранении может быть указана на этикетке тары с продуктом. Оптимальное хранение: от 8°C до 21°C. Хранение при температуре ниже 8°C и выше 28°C может отрицательно сказаться на свойствах продукта. Материал, извлеченный из контейнеров, может быть загрязнен. Не возвращайте продукт в исходный контейнер.

УПАКОВКА

Катушка 160 метров

Информация, содержащаяся в этом листе, является результатом наших знаний и испытаний. Тем не менее, мы не несем никакой ответственности за результаты, полученные с помощью наших продуктов, поскольку характеристики любого клея в значительной степени зависят от условий нанесения, которые мы не можем контролировать. Мы рекомендуем провести соответствующие испытания в вашей лаборатории или на заводе, чтобы определить, соответствует ли продукт всем вашим требованиям.